



# RUSTIK SG

## Masa za fugiranje

**PRAVNE I TEHNIČKE  
NAPOMENE:**

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).

**PODRUČJA PRIMJENE:**

Lagani mort za fugiranje kod rekonstrukcije kamenog zida u unutarnjim i vanjskim prostorima na svim tradicionalnim vrstama zida kao i na atestiranim RÖFIX „StoneEtics“ toplinsko-izolacijskim sustavima (vidi tehnički list za sustav).

**SVOJSTVA:**

- Netopivo u vodi
- Smanjena mogućnost iscvjetavanja
- Smanjena napetost

**UGRADNJA:**

| Tehnički podaci             |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SAP šifra:</b>           | <b>2000155122</b>                                                                     | <b>2000155123</b> | <b>2000155127</b> | <b>2000155124</b> | <b>2000155125</b> | <b>2000155129</b> |
| NAV šifra:                  | 147622                                                                                | 147623            | 147627            | 147624            | 147625            | 147629            |
| Vrsta pakiranja             |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Jedinica po paleti          | 24 Jed./pal.                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Količina u jednom pakiranju | 15 Kg/jed.                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Boja                        | antracit                                                                              | bež               | karamel           | tarnosiva         | zemljano smeđa    | siva              |
| Granulacija                 | 0 - 2 mm                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Izdašnost u litrama         | pribl. 0,81 ltr./kg                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Potrošnja/ izdašnost        | Vidi teh. list                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| Upozorenja o potrošnji      | Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o podlozi i tehnici ugradnje. |                   |                   |                   |                   |                   |
| Potrebna količina vode      | pribl. 3,3 L/jed.                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Širina fuga                 | 5 - 50 mm                                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| Certifikati o ispitivanju   | KIWA Deutschland                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Koeficijent paropropusnosti | pribl. 25                                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| Dubina fuga                 | 1050                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Otpornost na temperaturu    | -30°C do + 80°C                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Otpornost na vodu           | visoka                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| Otpornost na starenje       | visoka                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| Vrijeme sušenja             | pribl. 7 d                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Vrijeme sazrijevanja        | pribl. 5 min                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Vrijeme ugradnje            | pribl. 2 h                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Temperatura podloge         | > 5 - < 30 °C                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| Reakcija na požar           | A1                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SAP šifra:</b>  | <b>2000155126</b> | <b>2000155128</b> |
| NAV šifra:         | 147626            | 147628            |
| Vrsta pakiranja    |                   |                   |
| Jedinica po paleti | 24 Jed./pal.      |                   |

**Rustik kamen d.o.o.**

Sjedište: Ulica Ljudevita Posavskog 34, HR - 10 000 Zagreb / Ured i proizvodnja: Oreškovićeve 1a, HR - 10 010 Zagreb  
OIB: 45393613024, tel: +385 (0)1 345 00 54, fax: +385 (0)1 345 00 95, e-mail: info@rustik-kamen.hr, www.rustik-kamen.hr



# RUSTIK SG

Masa za fugiranje

| SAP šifra:                  | 2000155126                                                                            | 2000155128 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Količina u jednom pakiranju | 15 Kg/jed.                                                                            |            |
| Boja                        | svijetlo siva                                                                         | pijesak    |
| Granulacija                 | 0 - 2 mm                                                                              |            |
| Izdašnost u litrama         | pribl. 0,81 ltr./kg                                                                   |            |
| Potrošnja/ izdašnost        | Vidi teh. list                                                                        |            |
| Upozorenja o potrošnji      | Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o podlozi i tehnici ugradnje. |            |
| Potrebna količina vode      | pribl. 3,3 L/jed.                                                                     |            |
| Širina fuga                 | 5 - 50 mm                                                                             |            |
| Certifikati o ispitivanju   | KIWA Deutschland                                                                      |            |
| Koeficijent paropropusnosti | pribl. 25                                                                             |            |
| Dubina fuga                 | 1050                                                                                  |            |
| Otpornost na temperaturu    | -30°C do + 80°C                                                                       |            |
| Otpornost na vodu           | visoka                                                                                |            |
| Otpornost na starenje       | visoka                                                                                |            |
| Vrijeme sušenja             | pribl. 7 d                                                                            |            |
| Vrijeme sazrijevanja        | pribl. 5 min                                                                          |            |
| Vrijeme ugradnje            | pribl. 2 h                                                                            |            |
| Temperatura podloge         | > 5 - < 30 °C                                                                         |            |
| Reakcija na požar           | A1                                                                                    |            |

**Sastav:**

- Bijeli cement (bez kromata)
- Klasirani pijesak
- Lagani dodaci
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

**Uvjeti obrade:** Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5°C i iznad +30°C.  
Sve do potpunog sušenja, materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

**Podloga:** Fuge moraju biti suhe, očišćene od ljepila i ostataka morta.

**Upozorenja:** Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

**Upute za obradu:** Nakon protvrđivanja mase za fugiranje, sloj na pločicama očistiti spužvom ili spužvastom letvom.  
Ostatak morta ukloniti čistom, vlažnom spužvom, po potrebi ponoviti.  
Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.

**Skladištenje:** Skladištiti na suhom mjestu (ako je moguće na drvenim paletama).  
Skladištivo min 24 mj. Prema odredbi 1907/2006/EG prilog XVII pri 20°C , 65% r.v.z.