



RUSTIK KAMEN

RUSTIK SG

Masa za fugiranje

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Masa za fugiranje na bazi cementa. Namijenjena fugiranju umjetnog kamena.

Svojstva:

- Otporno na temperature od -30 °C do +80 °C

Tehnički podaci					
SAP šifra:	2000956432	2000956433	2000956434	2000956435	2000956436
Vrsta pakiranja					
Jedinica po paleti	48 Jed./pal. (AT) 48 Jed./pal. (IT) 48 Jed./pal. (CH) 48 Jed./pal. (BA) 48 Jed./pal. (HR) 48 Jed./pal. (RS) 48 Jed./pal. (SI) 48 Jed./pal. (SQ)				
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.				
Boja	bijela	bež	smeđa	sivosmeđa	antracit
Granulacija	0 - 1,2 mm				
Potrebna količina vode	pribl. 6,5 l/jed.				
Vrijeme ugradnje	pribl. 90 min				
Širina fuga	5 - 50 mm				
Dubina fuga	max. 50 mm				
Otpornost na vodu	visoka				
Otpornost na starenje	visoka				
Temperatura podloge	> 5 - < 30 °C				

Sastav:

- Cement
- Klasirani pijesak
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uvjeti obrade:

Za vrijeme izvođenja radova i u fazi sušenja temperatura okoline kao i temperatura podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C.
Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetrova) i naknadnog provlaživanja (kiše).
Za tu su namjenu prikladna gusta skelska platna. Da bi spriječili negativan utjecaj prodora vlage tijekom fugiranja fasada ili dijelova fasada koji su izloženi utjecaju vremenskih prilika, npr. dijelovi koji nemaju konstrukcijsku zaštitu u vidu nadstrešnica ili streha, potrebno je provesti prikladne mjere zaštite.

Priprema podloge:

Fuge moraju biti suhe, bez prašine, očišćene od ostataka ljepila i morta.

Priprema materijala:

Masu za fugiranje zamiješati mješačem u čistom spremniku s definiranom količinom vode. Miješati dok masa ne postane homogena, glatka i bez grudica.

Napomene:

Obzirom na uporabu prirodnih sirovina u procesu proizvodnje, može doći do odstupanja u boji. Da bi se spriječilo odstupanje u boji na fasadi, obavezno koristiti materijal proizveden istog dana. Brilljantnost boje svih cementnih mortova za fugiranje ovisi o vlazi koja dolazi iz podloge, temperaturi okoline te o uvjetima ugradnje na gradilištu. Različita vlažnost kao i tehnike ugradnje mogu dovesti do odstupanja u boji fuga. Temeljem raznih uvjeta mi kao proizvođač ne garantiramo za brilljantnost boje i izvedbu.
Nije dozvoljeno fugirati pri direktnom utjecaju sunčevih zraka.

Rustik kamen d.o.o.


Sjedište: Ulica Ljudevita Posavskog 34, HR - 10 000 Zagreb / Ured i proizvodnja: Oreškovićeve 1a, HR - 10 010 Zagreb
OIB: 45393613024, tel: +385 (0)1 345 00 54, fax: +385 (0)1 345 00 95, e-mail: info@rustik-kamen.hr, www.rustik-kamen.hr



RUSTIK KAMEN

RUSTIK SG

Masa za fugiranje

Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Skladištenje:	Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EU pri +20 °C, 65 % r.v.z.
Deklaracija:	
Opće napomene:	<p>Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.</p> <p>Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.</p> <p>Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete.</p> <p>Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.</p> <p>Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.</p>