



RUBNJAK ZA OPLOČNIKE

RUSTIKKAMEN

21000



40000



MODEL

DEBLJINA	9,5 - 10 cm
DIMENZIJE	60 x 7 cm
BOJE	bež, siva
PAKIRANJE	paleta
TEŽINA PAKIRANJA	9,00 kg/kom
EUROPALETA	60,00 kom
TEŽINA PALETE	540,00 kg
POTROŠNJA LJEPILA	-
POTROŠNJA FUG MASE	-

OPIS MODELA: Betonski rubnjaci koji u kombinaciji sa Rustik kamen podnim oblogama čine zaokruženu cjelinu svakog dvorišta.

PODRUČJE PRIMJENE:

Primjenjive su za privatnu i javnu namjenu, za pješačke zone, vrtne staze, terase, okućnice, područja oko bazena, zimske vrtove i stepenice. Ploče su namijenjene za pješački promet te za promet osobnih i laganih dostavnih vozila (pod uvjetom da se lijepe na armirano-betonsku podlogu).

SIGURNOST:

Ploče su protuklizne prema HRN EN 1339.

KARAKTERISTIKE:

- › Otpornost na smrzavanje i sol za posipavanje (na bazi NaCl)
- › Otpornost na habanje i klizanje
- › Profilirane, neravne površine
- › Profilirani, neravni rubovi
- › Zbog svoje visoke toplinske mase, betonski podovi su idealni za zagrijavanje podnim grijanjem. Beton osigurava brzo vrijeme zagrijavanja i dobro zadržava toplinu, što zagrijani beton čini odličnom opcijom za poboljšanje udobnosti i topline doma.



RUBNJAK ZA OPLOČNIKE

RUSTIKKAMEN

GRAĐEVINSKO FIZIKALNE INFORMACIJE:

Proizvod osim što je protuklizan ima i zadovoljavajuću otpornost na smrzavanje, habanje, čvrstoću i odgovarajuće dimenzije, a sve prema normi HRN EN 1339.

NJEGA I ODRŽAVANJE:

Suho i mokro čišćenje. Preporuča se upotreba mekih, a ne žičanih četki.

OTPORNOST NA SOL I SMRZAVANJE:

Rustik kamen ispituje otpornost svih naših proizvoda na smrzavanje i sol po normama HRN EN 1338:2004, HRN EN 1339:2004 te HRN EN 1340:2004. Za odleđivanje površina smiju se koristiti sva sredstva pogodna za betonske proizvode (na bazi NaCl). Ostala sredstva na bazi sulfata mogu oštetiti površinu betonskih ploča.

CVJETANJE VAPNENCA:

Ponekad se na površini ploča nakupe bijele mrlje – radi se o prirodnoj pojavi betona tzv. cvjetanju vapnenca. Bilo u obliku kiše ili kondenzacije, vlaga prodire u tijelo proizvoda i djelomično razgrađuje vapnenac. Tako se stvara otopina vapnenca u vodi koja prodire na površinu i dok voda isparava, vapnenac ostaje na površini i stvara bijele tragove, koji su privremeno otporni na ispiranje. One se u tehničkom postupku ne mogu izbjegići, a njihov intenzitet ovisi o vremenskim utjecajima (mrazu, kiši, snijegu, vjetru...). Vapnenac koji je „procvao“ na površini sve lakše i brže ispiru atmosferske prilike sve dok vremenom potpuno ne jenjava. Isto tako, moguće je čišćenje tih mrlja Specijaliziranim sredstvima. Cvjetanjem vapnenca nije narušena kvaliteta Rustik kamen proizvoda te stoga ne postoji ni osnova za podnošenje reklamacija.

PROMJENA BOJE:

U pojedinim slučajevima, uslijed vremenskih i vanjskih utjecaja, može doći do blagih žutih odnosno smeđih obojenja površine. S obzirom na to da ne možemo utjecati na nastanak navedenih obojenja, ista ne podliježu reklamaciji.

REKLAMACIJE:

Kupci su dužni prilikom preuzimanja naših proizvoda i prije ugradnje optički provjeriti kvalitetu i kvantitetu robe. Reklamaciju na ugrađene proizvode i preuzimanje dodatnih troškova podoplaganja ne možemo prihvati.

Kupac može preuzeti Rustik kamen tehnički priručnik prilikom kupnje Rustik kamen proizvoda ili na internetskim stranicama www.rustik-kamen.hr

NAPOMENA:

Isporuka pojedinačnih elemenata nije moguća!

Rustik kamen d.o.o.

Sjedište: Ulica Ljudevita Posavskog 34, HR - 10 000 Zagreb / Ured i proizvodnja: Oreškovićeva 1a, HR - 10 010 Zagreb
OIB: 45393613024, tel: +385 (0)1 345 00 54, fax: +385 (0)1 345 00 95, e-mail: info@rustik-kamen.hr, www.rustik-kamen.hr