



21000



MODEL	
DEBLJINA	3,5 - 4,2 cm
DIMENZIJE	35x60 cm
TEŽINA	21,00 kg/kom
PAKIRANJE	paleta
EUROPALETA	40 kom
TEŽINA PALETE	840,00 kg
POTROŠNJA LJEPILA	7 kg/m ²
POTROŠNJA FUG MASE	5 kg/m ²

OPIS MODELA: Rubni kamen za bazen Travertino dostupan u bež boji značajno doprinosi jedinstvenom izgledu bazena i okolini.

PODRUČJA PRIMJENE:

Primjenjivi su za privatnu i javnu namjenu, za oblaganje rubova bazena.

SIGURNOST:

Ploče su protuklizne prema HRN EN 1339.

NJEGA I ODRŽAVANJE:

Suho i mokro čišćenje. Preporuča se uporaba mekih četki, a ne žičanih.

KARAKTERISTIKE:

- › Otpornost na smrzavanje i sol za posipavanje
- › Otpornost na habanje i klizanje
- › Profilirane, neravne površine
- › Profilirani, neravni rubovi

GRAĐEVINSKE I FIZIKALNE INFORMACIJE:

Proizvod osim što je protuklizan ima i zadovoljavajuć u otpornost na smrzavanje, habanje, čvrstoć u i odgovarajuć e dimenzije, a sve prema normi HRN EN 1339.

**BOJA:**

Manja odstupanja u boji podnih obloga posljedica su uporabe prirodnih sirovina i prirodnog načina sušenja te se ne mogu u potpunosti izbjeći; moguće su sitne razlike u nijansama. Nakon ugradnje proizvodi mogu poprimiti dodatnu patinu koju uzrokuju atmosferski utjecaji, što proizvodu tijekom vremena daje prirodniji i rustikalniji izgled. Proizvodi koji dulje stoje na paletama i izloženi su promjenama temperature, kiši ili snijegu mogu, zbog kondenzacije vlage između ploča, razviti tamnije mrlje nastale kemijskom reakcijom mineralnih sastojaka prisutnih u prirodnim sirovinama (betona). Nakon ugradnje navedene površinske promjene djelomično izbljedu, ali mogu ostati vidljive razlike u nijansama između elemenata ugrađenih u različito vrijeme. Preporučujemo da proizvode ugrađujete što je prije moguće nakon isporuke kako biste smanjili rizik od pojave tamnih mrlja uzrokovanih kondenzacijom vlage između ploča koje dugo stoje jedna na drugoj. Takve promjene ne utječu na funkcionalnu kvalitetu proizvoda i ne predstavljaju osnovu za reklamaciju.

OTPORNOST NA SOL I SMRZAVANJE:

Rustik kamen ispituje otpornost svih naših proizvoda na smrzavanje i sol po normama HRN EN 1338:2004, HRN EN 1339:2004 te HRN EN 1340:2004. Za odleđivanje površina smiju se koristiti sva sredstva pogodna za betonske proizvode (na bazi NaCl). Ostala sredstva na bazi sulfata mogu oštetiti površinu betonskih ploča.

CVJETANJE VAPNENCA:

Ponekad se na površini ploča nakupe bijele mrlje – radi se o prirodnoj pojavi betona tzv. cvjetanju vapnenca. Bilo u obliku kiše ili kondenzacije, vlaga prodire u tijelo proizvoda i djelomično razgrađuje vapnenac. Tako se stvara otopina vapnenca u vodi koja prodire na površinu i dok voda isparava, vapnenac ostaje na površini i stvara bijele tragove, koji su privremeno otporni na ispiranje. One se u tehničkom postupku ne mogu izbjeći, a njihov intenzitet ovisi o vremenskim utjecajima (mrazu, kiši, snijegu, vjetru...). Vapnenac koji je „procvao“ na površini sve lakše i brže ispiru atmosferske prilike sve dok vremenom potpuno ne jenjava. Isto tako, moguće je čišćenje tih mrlja specijaliziranim sredstvima. Cvjetanjem vapnenca nije narušena kvaliteta Rustik kamen proizvoda te stoga ne postoji ni osnova za podnošenje reklamacija.

PUKOTINE:

U pojedinim slučajevima se na površini proizvoda mogu pojaviti pukotine koje nisu vidljive na suhom proizvodu, već samo na vlažnoj površini. Pukotine na površini ne umanjuju upotrebljivost proizvoda.

REKLAMACIJE:

Kupci su dužni prilikom preuzimanja naših proizvoda i prije ugradnje optički provjeriti kvalitetu i kvantitetu robe. Reklamaciju na ugrađene proizvode i preuzimanje dodatnih troškova podopolaganja ne možemo prihvatiti.

KOLIČINA NARUČENE ROBE:

Preporuča se da prilikom naručivanja i kupovine naših proizvoda, kupite više komada nego što je potrebno, kako biste mogli zamijeniti ploče ukoliko se one mehanički oštete ili sl.

**Kupac može preuzeti Rustik kamen tehnički priručnik prilikom kupnje Rustik kamen proizvoda ili na internetskim stranicama www.rustik-kamen.hr*